

МАКМАРТ

КЛЕЙ-РАСПЛАВ JOWAT



Артикул	Вязкость при 200° С	Плотность	Температура размягчения	Рекомендованный способ обработки		
				Рабочая температура	Скорость движения при нанесении	
					Распылителем	Валиком
284.00	около 90.000 МПАС	около 1,45 г/см ³	около 90° С	около 190°-210° С	12-25 м/мин.	18-60 м/мин.

Применение: для кромкооблицовочного станка, нанесение на меламиновую, АБС, фанерную (шпон) кромку, на полиэфирные и софт кромки, кромки из массивного дерева и алюминия.

Свойства: средняя вязкость, хорошая устойчивость во время воздействия высоких и низких температур, хорошая адгезия, высокая цветовая и окислительная устойчивость во время плавления.

Обработка: минимальная температура материалов и окружающей среды 18° С, не допускать сквозняков.

280.30	около 50.000 МПАС	около 1,03 г/см ³	около 90° С	около 180°-200° С	12-25 м/мин.	12-60 м/мин.
--------	-------------------	------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------

Применение: для кромкооблицовочного станка, нанесение на меламиновую, АБС, фанерную (шпон) кромку.

Свойства: низкая вязкость, быстрое плавление, с хорошими дозирующими свойствами, хорошая клейкость, высокая цветовая и окислительная устойчивость во время плавления.

Обработка: минимальная температура материалов и окружающей среды 18° С, не допускать сквозняков.

282.40	около 9.500 МПАС	около 1,03 г/см ³	около 80°-90° С	около 130°-150° С	5-20 м/мин.	
--------	------------------	------------------------------	-----------------	-------------------	-------------	--

Применение: для приклеивания чувствительного к воздействию температуры кромочного материала из ПВХ методом "софтформинг"

Свойства: низкая вязкость в расплаве, высокая скорость плавления, высокая стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве.

Обработка: минимальная температура материалов и окружающей среды 15° С

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2
e-mail: contact.mititschi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг

Московская область, Ленинский район,
село Молоково, ул. Школьная, д. 6В
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
e-mail: contact.south@makmart.ru

Воронеж:

тел.: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-40

Красноярск

тел.: +7 (391) 234-70-20

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Уфа

тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск:

тел.: +7 (351) 211-23-13

Дилер МАКМАРТ
в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код,
чтобы узнать телефон дилера в
Вашем регионе

